

Název výrobku: **PANEL POLI. ISO W. L200 (C30XKL200)**

PANEL POLI. ISO W. L200 (C30XKL200) (30mm panel – exteriérní provedení)

1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- 1.1.1. Tepelně izolační panel z tvrzené polyisokyanurátové pěny, z vnitřní strany potažený hladkou hliníkovou folií o síle 80 µm, z vnější strany je folie s reliéfním vzorem o síle 200 µm. Hliníková vrstva na vnější straně je opatřena ochranným lakem (3 g/m² +/- 0,5).
- 1.2. Standardní tloušťka je 30 mm s maximální odchylkou +/- 0,5 mm.
- 1.3. Standardní šířka je 1 200 mm s maximální odchylkou +/- 2 mm.
- 1.4. Standardní délka je 4 000 mm s maximální odchylkou +/- 5 mm.
- 1.5. Na desce panelu je maximální odchylka +/- 5 mm při měření délky úhlopříčně.

2. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

2.1. HUSTOTA PĚNY

Hustota polyuretanové pěny je 49,0 kg/m³ +/- 2 kg/m³.

2.2. POŽÁRNÍ ODOLNOST

Panel je dle Italských norem klasifikován do třídy R.F. 0-1 v souladu s D.M.26.06.84.
Reakce na oheň dle UNI EN 13501 – 1:2007: B- S3, d0.

2.3. IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0.0183$ (W·m-1·K-1).
Izolační materiál: Vytvrzená rozpínavá polyuretanová pěna, bez obsahu CFC a HCFC.
Zvuková absorpce 500 Hz: $\alpha_w=0,10$

2.4. PROVOZNÍ TLAK

Vzduchovody vyrobené z panelů EUROPAN mohou být instalovány s provozním tlakem do 1500 Pa, v souladu s výrobnímistandardsy společnosti EUROPAN (UNI EN 13403:2008).

2.5. APLIKACE

Tento druh panelu je určen pro následující použití: výroba vzduchovodů pro topná a klimatizační zařízení ve vnějším prostředí

2.6. NASÁKAVOST

Panel ponořený do vody po dobu 24 hodin, zvýší svoji hmotnost o 0,05%.

2.7. PROVOZNÍ TEPLOTA

Stabilitu rozměrů si panel zachová v rozmezí - 30°C až + 80°C, provozní teplota panelu je od -80°C do + 110°C

2.8. PROSTUPNOST

Polyuretanová pěna je z obou stran potažena hliníkovou folií, která zajišťuje parotěsnost.

3. BALENÍ

- 3.1. Standardně jsou panely baleny po 7 kusech, spodní i horní strana balení je opatřena ochranným kartonem, následně celé balení zataveno do polyethylenové folie.
- 3.2. Standardní balení je zahrnuto ve výrobní ceně.

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na současných technických znalostech a praktických zkušenostech s panely EUROPAN. Tato dokumentace je považována za spolehlivou, nikoli za zcela závaznou. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za jeho použití.